

Technický list **fermacell**



Válečková omítka **fermacell**

Válečková omítka na stěny a stropy pro okamžité použití

Použití

Válečková omítka **fermacell** je určena pro finální povrchovou úpravu podkladů na bázi sádry, např. sádrovláknitých desek **fermacell** nebo cementovláknitých desek **fermacell** Powerpanel H₂O.

Výhody

- **Jednoduché zpracování**, nanáší se válečkem stejně jako malířská barva
- **Zářivě bílá** se slabou strukturou (0,5 mm)
- **Velmi dobře kryje**, na připravený podklad postačí jeden nátěr
- Dekorativně strukturovaná, jemné zrno (0,5 mm)
- **Tónovatelná** běžnými tonovacími barvami (max. 5 %)
- **Vhodná na různé typy podkladů**: sádrovláknité desky, cementovláknité desky, omítky, beton, atd.
- **Na stěny a stropy** v interiérech, i v prostorech zatížených zvýšenou vlhkostí a pro exteriéry bez přímého vlivu povětrnosti
- **Vydatnost**: 10 kg vystačí na cca 15–20 m²
- **Neobsahuje rozpouštědla**, difúzně otevřená, odolná vůči oděru

Válečkovaná omítka **fermacell**

Válečkovaná omítka na stěny a stropy pro okamžité použití

Charakteristiky materiálu	
Spotřeba	cca 0,5 l/m ² nátěru
Teplota při zpracování	+ 5 až + 25 °C
Doba schnutí	cca 6 až 12 hodin
Balení	plastový kbelík á 10 kg
Skladování	12 měsíců, v chladu, chránit před mrazem
Barva	bílá, matová

Obchodní údaje	
Číslo výrobku	79168
Číslo EAN	4007548014434
Číslo celního tarifu	32149000
Množství/paleta	40 kbelíků
Množství/karton	-
Hmotnost/paleta	cca 425 kg

Válečkováná omítka **fermacell**

Válečkováná omítka na stěny a stropy pro okamžité použití

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a pevný, ve stupni kvality povrchu Q2. Nečistoty, které snižují přilnavost, musí být odstraněny. Sádrový podklad nebo podklad na bázi cementu musí být předem ošetřen válečkovanou omítkou **fermacell**, naředěnou vodou v poměru 1:1. Podklady s otevřenými póry (např. pórobeton) musí být vystěrkovány do hladka. V případě použití válečkové omítky **fermacell** na deskách **fermacell** Powerpanel H₂O ve venkovním prostředí bez přímého kontaktu s povětrnostními vlivy je nutné použití vhodné výztužné tkaniny. Tu lze aplikovat např. do plošné stěrky **fermacell** Powerpanel. U podhledů bez vyšších požadavků na výsledný vzhled není nutno vyztužující tkaninu použít. Vznik vlasových trhlin ale nelze vyloučit.

Zpracování

Obsah kbelíku důkladně promíchejte, promíchání opakujte i v průběhu práce. Po prvním nátěru povrchu zředěnou válečkovanou omítkou **fermacell** postačí jeden nátěr. Neředěnou válečkovanou omítku **fermacell** nanášejte na plochu do kříže. Pro dosažení rovnoměrné struktury nátěru na vnitřních rozích doporučujeme tento postup: nátěr se provede na jedné ze stěn, tvořící vnitřní roh a nechá se zaschnout. Poté se hotový nátěr v rohu překryje v dostatečné šířce, např. malířskou páskou a provede se nátěr druhé stěně v rohu. Během schnutí chraňte povrch před průvanem. Pracovní nářadí omyjte vodou.

Další informace

Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standarty, povolení a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální návody na zpracování firmy Fermacell.

