

## Technický list **fermacell**



### Těsnicí páska **fermacell** k vodotěsnému utěsnění

#### Oblasti použití

Kvalitní těsnicí páska **fermacell** slouží k trvalému vodotěsnému utěsnění v rozích a pro překrytí trhlin a spár, k utěsnění průchodů potrubí, příp. potrubních výpustí. Těsnicí páska je součástí rozsáhlého těsnicího systému **fermacell**.

#### Vlastnosti

- Elastomerová páska vyztužená tkaninou
- Utěsnění vůči vlhkosti v interiérech i exteriérech
- Extrémně elastická, odolná vůči stárnutí, vysoce odolná vůči trhání
- Bezpečné spojení s tekutou fólií **fermacell** a flexibilním lepidlem **fermacell**, zkoušena i ve spojení s hloubkovou penetrací **fermacell**
- Odpovídá kategoriím odolnosti vůči vlhkosti podle technického listu ZDB (Ústředního svazu německých stavebních podnikatelů – pozn. překl.)
- Vysoká snášlivost
  - Snáší se s běžnými lepicími a obkládacími maltami a nátěry bez obsahu rozpouštědel
  - Snáší se se silikonovými těsnicími materiály

#### Zpracování

Naneste tekutou fólii v šíři těsnicí pásky na podklad opatřený základním nátěrem **fermacell**. Těsnicí pásku položte do čerstvé tekuté fólie, dbejte na přesah 5 cm. Kvůli možnosti působení různých vlivů při zpracování a aplikaci musí uživatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.

#### Normy a zkoušky

- Zkoušena podle technického listu ZDB (01-2005) „Zkoušky těsnicích materiálů a těsnicích systémů“ – kapitola 2.7 – Propustnost pro vodu – Säurefliesner - Vereinigung e.V., Großburgwedel
- Zkoušena podle zkušební technologie IFEP DIN 1048 Vodotěsnost těsnicího systému

## Těsnicí páska **fermacell**

k vodotěsnému utěsnění

Charakteristiky materiálu	
Celková šířka	12 cm
Celková tloušťka	cca 0,75 mm
Barva	oranžová
Hmotnost materiálu	cca 43 g/m
Pevnost v tahu podélná (ČSN EN ISO 527-3)	cca 104 N/15 mm
Pevnost v tahu příčná (ČSN EN ISO 527-3)	cca 23 N/15 mm
Teplotní odolnost	-30°C až +90°C
Vodotěsnost	> 1,5 bar
Stálost při skladování při 23°C, 50 % rel. vlhkosti vzduchu	24 měsíců

Obchodní data	5 m	50 m
Číslo zboží.	79069	79070
EAN	4007548005067	4007548005074
Číslo celního tarifu	56031110	56031110
Množství /paleta	420 ks	60 ks
Hmotnost /paleta	230 kg	80 kg

### Další informace

Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standardy, povolení a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální návody na zpracování firmy Fermacell.

