

Technický list **fermacell**



Plošná sádrová stěrka **fermacell** na sádrovláknité desky **fermacell**

Použití

Prášková sádrová stěrka **fermacell** je zušlechtěná umělou pryskyřicí. Používá se pro celoplošné stěrkování stěn a stropů v interiérech do nejvyššího stupně kvality Q4. Další informace ke kvalitě povrchu: [Profi-tip fermacell – Kvalita povrchu](#). Při použití plošné sádrové stěrky **fermacell** získáte optimální podklady pro následné tapetovací a malířské práce. Tato stěrka neslouží k vyplňování velkých nerovností a spár desek.

Vlastnosti

- **Vysoká kvalita povrchu**
 - Zušlechtění umělou pryskyřicí
 - Vynikající plnicí schopnosti a vysoká soudržnost
 - Rovnoměrné tuhnutí bez trhlin i při větší tloušťce vrstvy
 - Žádné propadání
 - Vhodná pro kvality povrchu do Q4 a dekorativní stěrkové techniky
- **Snadné zpracování**
 - Smetanová konzistence
 - Dobře se brousí
- **Mnohostranné použití**
 - Receptura je optimálně přizpůsobena sádrovláknitým povrchům **fermacell**, může však být použita jako plošná stěrka také i u jiných nosných podkladů, jako je sádrokarton, beton, pórobeton, zdivo, atd.
 - Splňuje požadavky ČSN EN 13963

Zpracování


Spáry sádrovláknitých desek, spoje a jiná poškozená místa je nutné nejprve vyplnit pomocí spárovacího tmelu **fermacell**. Podklad musí být suchý, bez prachu a nosný. Velmi savé podklady je třeba nejprve opatřit základním nátěrem. Nádobu, nářadí a voda musí být čisté. Plošnou sádrovou stěrku **fermacell** nejprve intenzivně zamíchejte do vody a po 2-3 minutách zrání hmotu krátce promíchejte, aby ve směsi nebyly hrudky a zpracujte do 45 minut. Jako nářadí doporučujeme použít širokou stěrku **fermacell** nebo hladítko. Plošnou sádrovou stěrku **fermacell** zpracovávejte při minimální teplotě vzduchu a objektu +5°C. Při broušení používejte ochrannou roušku a ochranné brýle. Před tapetováním nebo nátěrem zbavte broušené plochy prachu a popřípadě opatřete základním nátěrem.

Plošná sádrová stěrka **fermacell**

Na sádrovláknité desky **fermacell**

Parametry materiálu	
Poměr míchání	1 kg na 0,6 litru vody
Spotřeba na m ²	1 kg při vrstvě 1 mm
Doba zpracování	cca 45 minut při 20°C
Třída reakce na oheň	A1 dle ČSN EN 13501-1
Čištění	vodou
Hodnota pH	7 - 8
Skladování	12 měsíců na suchém místě v originálním obalu

Obchodní data		
hmotnost/pytel	5 kg	25 kg
Číslo artiklu	79088	79089
Číslo EAN	4007548005913	4007548005920
Číslo celního tarifu	32141090	32141090
množství na paletě	40 bal = 160 pytlů	32 pytlů
hmotnost palety	cca 820 kg	cca 820 kg



Nepoužívejte na vyplňování spar!

Další informace

Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standardy, povolení a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální návody na zpracování firmy Fermacell.